



سوپرواش پلاس⁺ CD144

مشخصات محصول

- شکل ظاهری : پودری دوجزئی (ادتیو مایع)

- ترکیبات : شامل مواد قلیاً بی قوی - سورفکtant - دترجنت - امولسیفایر.

- PH محلول : 12-13

ویژگی مهم : قابلیت استفاده هم زمان برای قطعات گالوانیزه، آلومینیومی، مسی، چدنی و آهنی می باشد . دارای قدرت نفوذ و چربیگیری از قطعات بسیار کثیف و جرم گرفته را نیز دارا می باشد .

طریقه مصرف

درصد مصرف 2-3 %

توضیح : به صورت دوجزئی عرضه میشود و نسبت مصرف جزء اول(پودر) به جزء دوم (ادتیو) 1/0.2 kg است.

دما : 55-65 درجه سانتیگراد

زمان پاشش : 3-5 دقیقه بستگی به آلودگی قطعه و فشار پشت نازل های دستگاه دارد .

نحوه کنترل وان

PH محلول مورد مصرف 12-13

روش تیتراسیون : 10ml محلول وان را به داخل اrlen ماير 100 ریخته با اسید کلریدریک 1/0 نرمال تیتر می نماییم .
(معرف - فتل فتالیئن)

درصد لازم برای وان مورد مصرف: 0/18 × میزان اسید مصرفی نمونه شاهد(17) - میزان مصرف اسید 1/0 نرمال

شرایط انبار داری

در معرض رطوبت و آفتاب نباشد .

بسته بندی

کیسه 25 کیلوگرم

کالن 23 کیلوگرم