



CD823 فسفات منگنز

مشخصات محصول

۱- شکل ظاهری : مایع

۲- ترکیبات : شامل نمکهای فسفات منگنز و روی و شتابدهنده های قوی فسفاته کاری

۴- دانسیته : $1420 \pm 1\text{ gr/lit}$

۵- محلول غلیظ: 0.9 PH

طریقه مصرف

درصد مصرف ۸-۱۰ درصد

دما : ۸۰-۹۵ درجه سانتیگراد

زمان ماندگاری : با توجه به جنس آلیاژ و نوع قطعه و میزان مورد نیاز لایه فسفات ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

تذکر مهم : کیفیت و خاصیت لایه فسفات بستگی به جنس و نوع آلیاژ قطعه دارد .

نحوه کنترل وان

PH محلول مورد مصرف بین ۳ تا ۲ می باشد .

روش تیتراسیون : ۱۰ میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک اrlen مایر ۱۰۰ میلی لیتری ریخته و با

محلول سود ۱/۰ نرمال تیتر می کنیم .

محاسبات :

مقدار CD823 لازم جهت یک لیتر محلول وان = $20 \times \text{میزان مصرف سود} / 0.1 \text{ نرمال}$

نکات ایمنی

هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .

در صورت تماس بدن با مواد شیمیایی محل را با آب فراوان بشویید .

شرایط انبار داری:

تا شش ماه در محیط مسقف نگهداری شود .

بسته بندی

گالن : ۲۰ کیلو گرم