



CD412

چربیگیر فسفاتۀ توام آهن

مشخصات محصول

- ۱- شکل ظاهری : مایع
 - ۲- ترکیبات : اسیدی- نمک فسفات آهن - عوامل شتابدهنده و تثبیت کننده پوشش
 - ۳- دانسیته : $1.099 \pm \%$ gr/lit
- ویژگی مهم : به صورت غوطه وری مصرف می شود چسبندگی به فلز پایه را بالا می برد. بعد از فسفاتۀ کاری نیازی به سیلر کروماتۀ ندارد .

طریقه مصرف

- درصد مصرف : ۳-۵ درصد
 دما : ۵۵-۶۵ درجه
 زمان غوطه وری : ۷-۱۰ دقیقه

نحوه کنترل وان

- PH محلول مورد مصرف بین ۳ تا ۵ می باشد .
 روش تیتراسیون : ۲۵ میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک ارلن مایر ۱۰۰ میلی لیتر ریخته و با محلول سود ۰.۱ نرمال تا ظهور رنگ صورتی تیتراسیون می کنیم .
 مقدار لازم جهت یک لیتر محلول وان = $0.61 \times$ میزان مصرف سود نمونه شاهد (۱۱) - میزان مصرف سود ۰.۱ نرمال (تیتراسیون محلول ۳٪)

نکات ایمنی

- هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .
 در صورت تماس بدن با مواد شیمیایی محل را با آب فراوان بشویید .

بسته بندی

- گالن : ۲۵ کیلو گرم
 بشکه : ۲۵۰ کیلوگرم