



فسفات آهن تامپونه اسیری CD 307

مشخصات محصول

- شکل ظاهری : مایع
- ترکیبات : شامل نمکهای فسفات آهن و شتابدهنده های قوی فسفات کاری
- دانسیته : $1190 \text{ gr/lit} \pm 1\%$

طریقه مصرف

- درصد مصرف : 1-1/5 درصد
- دما : دمای محیط تا 45 درجه سانتیگراد
- زمان پاشش : 3-5 دقیقه
- فشار پشت نازل : حداقل یک اتمسفر

نحوه کنترل وان

PH محلول مورد مصرف بین 3 تا 5 می باشد .

روش تیتراسیون : 10 میلیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک ارلن مایر 100 میلی لیتر ریخته و با محلول سود 0/1 نرمال تیترا می کنیم .
محاسبات :

مقدار 307 لازم جهت یک لیتر محلول وان = $0/22 \times \text{میزان مصرف سود نمونه شاهد} (1/9) - \text{میزان مصرف سود } 0/1 \text{ نرمال}$

نکات ایمنی

هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .
در صورت تماس بدن با مواد شیمیایی محل را با آب فراوان بشویید .

بسته بندی

گالن : 25 کیلوگرم
مخزن : 1250 کیلوگرم

نحوه دفع پساب

محلول مصرف شده ی این محصول در زمان تخلیه به $\text{PH}=6$ میرسد لذا دارای خطرات شوک اسیدی نمی باشد لیکن جهت کاهش COD، محلول را به مدت ۲۴ ساعت در مخزن سپتیک نگهداری نمایید . آب سرریز شده ی این مخزن دارای COD کمتر از ۲۰۰ خواهد بود در غیر اینصورت پساب سرریز شده و شفاف را به مدت ۲ تا ۴ ساعت هوادهی نموده سپس تخلیه نمایید .